



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



VER: 002 / 2026



ESPECIFICACIONES FÍSICAS DEL PANEL

Espesor total del panel (mm)	Peso total del panel (kg/m2)
	Espesor lámina lacada de 0,5 (mm)
4	7.3±8%

ALEACIÓN DEL ALUMINIO

ecogreen	VALOR	NORMA
Cara Vista	5005	UNE-EN 573-3
Cara Trasera	3105/3005	UNE-EN 573-3

CARACT. DIMENSIONALES DEL PANEL

UDS.	VALOR
Ancho (min./max.)	mm 800/2000**
Largo (min./max.)	mm 2000/6000**
Tolerancia espesor	mm -0.15/+0.1
Tolerancia ancho	mm -0/+2
Tolerancia longitud	mm -0/+10
Tolerancia diagonales	mm ±3
Tolerancia ancho de film protector	mm 0;-5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PANEL	UDS.	VALOR	NORMA
Peeling	N/mm	≥9.80	ASTM D903-98 (2004)
Rigidez (EI)	kNcm2/m	2610	DIN 53293
Módulo resistente (W)	cm3/m	1.496	
Aislamiento acústico Rw (C;Ctr)	dB	33 (-1;-4)	ISO 717-1:2020
Reducción sonora Rw	dB	29.9±1.30	
Resistencia térmica (R)	m2K/W	0.014	UNE-EN ISO 12567-1
Conductividad térmica	W/m2K	0.448	
Transmision térmica (U)	W/m°C	5.67	
Coeficiente de dilatación térmica (α)	mm/m (100°)	1.66	UNE-EN ISO 10545:2019
Temperatura de utilización	°C	-50/+80	

ESPECIFICACIONES NÚCLEO

FR	UDS.	VALOR	NORMA
Densidad	g/cm3	1.50±0.15	
Reacción al fuego		B,s1-d0	UNE-EN 13501-1:2018

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ALUMINIO	UDS.	VALOR		NORMA
Aleación		3005A	3005A	UNE-EN 573-3
		H42/H44	H42/H44	UNE-EN 515
Módulo de elasticidad (E)	N/mm2	70 000	70 000	EN 485-2
Tensión a límite elástico (Rp 0,2)	N/mm2	≥ 80	≥ 110	EN 485-2
Tensión a rotura (Rm)	N/mm2	125≥ Rm≥ 205	130≥ Rm≥ 215	EN 485-2
Elongación (A50)	%	≥ 3	≥ 4	EN 485-2
Densidad (ρ)	kg/m3	2,700	2,700	EN 485-2
Coefficiente de dilatación térmica (α)	mm/m (100°)	2.36	2.36	UNE-EN ISO 10545:2019

* Posibilidad de fabricar con aleación 5005 en ambas caras bajo solicitud del cliente.

** Consultar para otras dimensiones.